

MasterGlenium® 116 W

Комплексная суперпластифицирующая, высоководоредуцирующая, противоморозная добавка для бетона

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

MasterGlenium® 116 W представляет собой комплексную добавку для зимнего бетонирования на основе эфиров поликарбоксилатов, комплекса солей и специальных компонентов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

MasterGlenium® 116 W применяется при производстве бетонных смесей различных классов подвижности. Рекомендуется для бетонирования при отрицательной температуре окружающей среды для ускорения набора прочности бетона и понижения температуры замерзания бетонной смеси.

Обеспечивает смеси лучшую удобоукладываемость при снижении содержания воды. Предотвращает замерзание бетонной смеси при транспортировке и производстве бетонных работ монолитных железобетонных конструкций до начала тепловой обработки или выдерживания методом «термоса». Обеспечивает набор прочности в 28-ми суточном возрасте не менее 30% от марочной, без применения тепловой обработки при температуре окружающей среды до -20°C (прочность образцов «холодного» бетона определяется после 48 часов оттаивания в нормальных условиях).

Может применяться при производстве сборных железобетонных изделий и конструкций для получения высокой ранней прочности.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрый набор прочности обеспечивает сокращение времени прогрева, уменьшение срока снятия опалубки
- Сильный водоредуцирующий эффект, значительное снижение В/Ц отношения;
- Высокая динамика набора прочности;
- Позволяет получать бетоны с высокими прочностными характеристиками;
- Соответствует требованиям ГОСТ 24211 для противоморозных добавок, как для «теплых», так и для «холодных» бетонов;
- Не содержит хлора (не вызывает коррозию арматуры);
- Не содержит аммиак;

ДОЗИРОВКА

Расход MasterGlenium® 116 W зависит от характеристик применяемых материалов и температуры окружающей среды. Общая рекомендуемая дозировка 0,3-1,6 % от массы цемента.

Стартовые рекомендуемые дозировки при использовании в качестве противоморозной добавки совместно с пластификатором (в % от массы цемента):

Температура	Пример начальных дозировок
от 0 до -5 °C	0,6 %
от -5 до -10 °C	0,8 %
от -10 до -20 °C	1,0 %

При использовании запыленных инертных материалов расход добавки может быть увеличен. Точное количество добавки зависит от применяемых материалов и его следует подбирать в лаборатории путем проведения пробных замесов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нельзя добавлять в сухую смесь! Следует вводить добавку вместе с водой затворения (предпочтительно с последней третью воды). Наилучший эффект наблюдается, когда добавка вводится в бетонную смесь после добавления всей воды. В любом случае необходимо обеспечивать достаточное время перемешивания после введения добавки.

СОВМЕСТИМОСТЬ

MasterGlenium® 116 W совместим с воздухововлекающими добавками серии MasterAir®, модификаторами вязкости MasterMatrix® и линейкой продуктов MasterLife® (включая водную суспензию микрокремнезема MasterLife® 500 S).

Не рекомендуется при приготовлении бетонной смеси совмещать с суперпластификаторами на основе нафталинов, т.к. это приводит к снижению пластифицирующего действия и увеличению дозировки добавки. При использовании других добавок необходимо проверить их совместимость с MasterGlenium® 116 W.

MasterGlenium® 116 W

Комплексная суперпластифицирующая, высоководоредуцирующая, противоморозная добавка для бетона

Показатель	Значение
Внешний вид	Однородная жидкость темно-коричневого цвета
Плотность при 20 °С, кг/м³	1070 - 1110
Водородный показатель, рН	6 ± 2
Содержание Cl-иона, в масс. %, не более	0,1

УПАКОВКА

MasterGlenium® 116 W поставляется в 20 кг канистрах и в 1000 кг контейнерах.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев при хранении в соответствии с инструкцией производителя в закрытой оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре не ниже +5 °С, в закрытой емкости, избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур. Несоответствие рекомендуемым условиям хранения может привести к преждевременному повреждению упаковки или изменению свойств продукта.

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании материала, основана на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте компании. Приведенная информация должна рассматриваться только в качестве общего руководства – для более подробной консультации или обучения, а также в случаях применения, не указанных в данном техническом описании, обращайтесь в локальную службу технологической поддержки Master Builders Solutions.

Представленная информация основана на нашем текущем опыте и знаниях, имеющихся в компании на сегодняшний день. В связи с наличием многочисленных факторов, влияющих на результат применения материала, информация не подразумевает нашей юридической ответственности. Так как мы не имеем возможности контролировать процесс применения материала и условия эксплуатации, мы несем ответственность только за качество материала и гарантируем его соответствие нашим стандартам. Компания не несет ответственности за дефекты в результате некорректного применения данного материала.

Поскольку производство наших материалов постоянно оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять техническое описание материала без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает свою актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у вас действующего на данный момент технического описания. Актуальное и достоверное техническое описание материала можно всегда найти на нашем сайте www.master-builders-solutions.ru

ООО «МБС Строительные системы»

Офис в Москве: +7 495 225 6436

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 539 5397

Офис в Казани: +7 843 212 5506

Офис в Краснодаре: +7 989 852 6779

Офис в Екатеринбурге: +7912 690 2865

Офис в Новосибирске: +7 913 013 2763

E-mail: stroysist@mbcc-group.com

www.master-builders-solutions.ru

DR

® = зарегистрированная торговая марка компании, входящей в MBCC Group, во многих странах мира